

|       |           |             |           |              |                            |                             |      |    |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------|----|
| 件名    |           | ドライテック試験練り  |           |              |                            |                             |      |    |
| 呼び方   |           | ドライテック 2005 |           |              |                            |                             |      |    |
| 試験結果  |           |             |           |              |                            |                             |      |    |
| No.   | 採取<br>月 日 | 試験<br>月 日   | 材齢<br>(日) | 最大荷重<br>(kN) | 強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 平均値<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 養生方法 | 摘要 |
| 1     | 7/17      | 7/14        | 7         | 21.8         | 2.91                       | 2.86                        | 標準養生 |    |
| 2     |           |             |           | 21.5         | 2.87                       |                             |      |    |
| 3     |           |             |           | 21.0         | 2.80                       |                             |      |    |
| 4     | 7/7       | 8/4         | 28        | 23.6         | 3.15                       | 3.12                        | 標準養生 |    |
| 5     |           |             |           | 23.1         | 3.08                       |                             |      |    |
| 6     |           |             |           | 23.5         | 3.13                       |                             |      |    |
| 供試体寸法 |           |             | 15×15×53  |              |                            |                             |      |    |
| 備考    |           |             |           |              |                            |                             |      |    |