



ドライテックの曲げ強度試験

平成 29 年 8 月 4 日

〒406-0812



山梨県笛吹市御坂町下黒駒 1611

株式会社 フッコ

TEL:055-262-2111 FAX:055-262-9101

件名	ドライテック試験練り							
呼び方	ドライテック 2005							
試 験 結 果								
No.	採取 月日	試験 月日	材齢 (日)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均値 (N/mm ²)	養生方法	摘要
1	7/17	7/14	7	21.8	2.91	2.86	標準養生	
2				21.5	2.87			
3				21.0	2.80			
4	7/7	8/4	28	23.6	3.15	3.12	標準養生	
5				23.1	3.08			
6				23.5	3.13			
供試体寸法	15×15×53							
備考	※当社実試験による							